

Articolo	Descrizione				
PE100-2G+ALLS-AD	Rotoli di polietilene espanso Refoam, densità 100 kg/m3, spessore 2 mm, colore nero, con biadesivo, accoppiato con film alluminizzato				
Requisiti qualitativi del prodotto finale					
Caratteristiche tecniche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore nominale	Tolleranza	
				Min	Max
Spessore	ISO 1923	mm	2	-10%	+10%
Altezza	ISO 1923	mm	Rif. codice articolo	0	+30
Densità	Int.	Kg/m³	100	-10%	+10%
Lunghezza	ISO 1923	m	Valore standard o rif. codice articolo	-3%	+3%
Riduzione calpestio IS: Riduzione dell’impatto sonoro	UNI EN ISO 10140-3	dB	19	/	
CS: Resistenza compressione	EN ISO 826	KPa	74,5	/	
Resistenza Termica R: Resistenza termica	EN 12667	m2 K/W	0,044	/	
SD: Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	EN 12086	SD	≥ 75	/	
Classe fuoco RTF: Classe di reazione	EN 13501-1	Classe	Bfl – s1	/	
Altri requisiti qualitativi	Caratteristiche				
Difetti visibili	Pieghe, aspetto della cella, residui di colla, bolle, forature, bruciature e altre impurità sono ammesse su superfici inferiori al 2% della lunghezza totale.				
Colore	Nero/antracite				
Accoppiatura	Pellicola alluminizzata riflettente sbordante su un lato con bandella biadesiva sulla cimosa				
Allineamento dei bordi laterali	Ammessa una fluttuazione massima di 60 mm per lato.				
Sezionati	Minima altezza 100 mm, tolleranza - 10 / +30 mm.				
Conformità alle Direttive Comunitarie					
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Registro delle sostanze aggiornato al 18 giugno 2012.					
Privo di amianto, formaldeide, metalli pesanti, sostanze pericolose.					
Materiale 100% riciclabile e rigenerabile.					