

Proprietà	Test Method Standard	Risultato
Classe d'utilizzo	EN ISO 10874	Classe 33
Emissione di Formaldeide	EN 717-1	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Slip resistance	EN 13893	Class DS
Slip resistance	DIN EN 16165	R9
Taber test- Test d'usura	ISO 24338 Procedure A	≥ 5000 cicli
Micro-scratch resistance	EN 16094	≤ MSR-A2
Resistenza all'impatto (big ball)	EN 13329	≥ 1600mm
Effetto gambe dei mobili	EN ISO 16581	No visible damage
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Not affected
Stabilità alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza antistatica	EN 1815	< 2kV
Resistenza rotelle delle sedie	EN ISO 4918	25000 cicli
Conduttività termica e resistenza termica	EN 12664	0.112 W/(m·K) & 0.085 (m².K)/W
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.15%
Curvatura dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	≤ 1mm
Impronta residua	ISO 24343-1	≤ 0.2mm
Resistenza dell'incastro	ISO 24334	Long side ≥ 1,0kN/m; Short side ≥ 1,5kN/m
Isolamento ai rumori	ISO 10140-3 ISO 717-2	21 db(with underlayer)
Emissione di VOC	ISO 16000 parts -3, -6, -9, 11	A+
Riscaldamento a pavimento temperatura ≤ 28°C		Adatto per sistema idraulico con



www.europavimenti.net



NB: le informazioni contenute nel presente documento possono variare senza preavviso da parte del produttore